

GR COMERCIO DE GRANALHAS APRESENTA APLICAÇÕES DE GRANALHA		
Segmento de Mercado	Aplicações	Granalhas
Aeroespacial	Recondicionamento em Geral	G-50, G-80
	Conformação por jateamento	S460 até S780
	Shot Peening	S-110 até S390
Automotivos	Eixos, comando de válvulas	S230, S280
	Girabrequins	S-330
	Blocos de Motores	S-460, S-550
	Forjados	S-330 até S-550
	Chassis	S-170, S230, G40, G-25
	Molas (shot Peening)	S230 até S390
	Peças de Transmissão	S-110 até S-230
Aços Básicos	Tarugos e Placas	G12, G14
	Galvanização, Embarcações, Navios	G-14 até G-25
	Jateamento de Cilindros	G-12 até G-80
	Perfis, barras, folhas e chapas	S-170 até S-330, G-40, G-50
	Inoxidáveis	S70, S-110
	Fios	S-110, S-170, G-40, G50
Alumínios	Ânodos	S-330, S-390
	Barras coletoras de Cátodos	S-230, S280
	Tanques Revestidos	G25 até G-50
	Estruturas	S-230 até S-330, G-18 até G40
	Peças usinadas	G-25 até G-120
	Metalização	G-16 até G-40
	Aços Ferramentas	G50, G-80
Fundições	Ferros Fundidos	S-230 até S-550, G-16 até G-25
	Fundidos não ferrosos	S-110 até S-230, G-40 até G-120
	Fundidos de aço	S-330 até S-660
	Carepa de Forjamento	S-280 até S-550, G-12 até G-50
	Carepa de Tratamento térmico	S-280 até S-550, G-16 até G-50
Transportes	Vagões e locomotivas	S-170 até S-230, G-14 até G-50
	Caminhões	G-25 até G-80
Serraria	Mármore	S-230 até S330
	Granito	Mista 40% S-390 - 60% G-18
	Granito/mármore - apicoamento	S-660

